

# Technický list

## ESSO Flexon 815

### Popis produktu

**Flexon 815** je parafinický vysokoviskózný procesný a nastavovací olej s nízkou prchavosťou a vynikajúcimi parametrami tepelného starnutia. Je odporúčaný na použitie s EPM a EPDM elastomérmi.

Akosť prevádzkových olejov ExxonMobil je zaručená v každej dodávke. Výroba a kontrola tohoto výrobku sa vykonáva v súlade so systémom riadenia akosti výroby ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000 alebo podľa ekvivalentných noriem.

### Použitie

**Flexon 815** sa obvykle používa v nasledujúcich aplikáciách:

- Hadice chladičov
- Strešné krytiny
- Športový tovar, čierny
- Parné hadice
- Tesniace pásy
- Mechanický tovar

### Klasifikácie a špecifikácie

Charakteristické hodnoty sa môžu meniť v určitom rozmedzí a špecifikácie sú uvedené s výhradou možnosti pozmenenia.

Vlastnosť	Testovacia metóda	Typický	Min	Max
Vzhľad	vizuálna	Svetlý a číry	-	-
Kinematická viskozita pri 40°C, mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D 445	475	-	-
Kinematická viskozita pri 100°C, mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D 445	-	30,6	32,7
Farba, ASTM, farebné jednotky	ASTM D 1500	-	-	6,0
Bod tuhnutia, °C	ASTM D 97	-	-	-6
Bod vzplanutia, COC, °C	ASTM D 92	-	294	-
Hustota pri 15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 4052	895	-	-
Index lomu, n <sub>D</sub> <sup>20</sup>	ASTM D 1218	1,484	-	-
Číslo kyslosti, mg KOH/g	ASTM D 664	-	-	0,05
Anilinový bod, °C	ASTM D 611	127	-	-

## **Zdravie a bezpečnosť**

Podrobné zdravotné a bezpečnostné informácie pre tento produkt sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktorá je dostupná na požiadanie u vášho dodávateľa alebo prostredníctvom internetu na [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com)

## **Doplňujúce informácie**

ExxonMobil dodáva na celom svete široký sortiment bielych olejov, parafínov, bitúmenov a celý rad iných mazív, kvapalín a chemických produktov. Viac informácií o jednotlivých produktoch získate u vášho dodávateľa alebo na internete.

Logo ExxonMobil (a iné obchodné značky) sú obchodné značky Exxon Mobil Corporation, alebo niektorej z jej pobočiek.